



## **Сополимер этилена и винилацетата**

Greenflex HN 70 – это сополимер этилена и винилацетата (EVA), применяемый для компаундирования.

Greenflex HN 70 – марка со средним уровнем текучести и высокой клейкостью.

### **Основные применения:**

Greenflex HN 70 рекомендуется для применения в качестве основного компонента для клееврасплавов, которые применяются для упаковки, переплета, сборки, деревообработки.

Условия переработки:

Greenflex HN 70 перерабатывается на традиционном оборудовании для компаундирования  
Рекомендуемая температура переработки от 140 оС до 190 оС.

### **Хранение и использование:**

Greenflex HN 70 поставляется в виде крошки. Данный материал может перевозиться и бестарно храниться в емкостях для хранения традиционных полиэтиленовых смол в виде крошки. Емкости должны быть изготовлены таким образом, чтобы не происходило накопление мелких и пыльных частиц, которые содержатся в полиэтиленовых смолах. Данные мелкие и пыльные частицы могут при определенных условиях представлять угрозу взрыва.

Мы рекомендуем применять системы транспортировки, оборудованные фильтрами необходимого размера. Перемещение и хранение в таких условиях

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



позволит избежать утечки и просыпания материала. Мы также рекомендуем осуществление качественной уборки здания.

При хранении в просторном сухом помещении при температуре от 20 оС до 30 оС вдали от солнечных лучей срок годности составит 18 месяцев. Однако перед использованием материала рекомендуется внимательно ознакомиться с паспортом безопасности.

По вопросам приобретения HN 70 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: