



Indium 1095-NF водосмываемый флюс, имеющий нейтральный pH фактор, наряду с высоким уровнем активности обретаемом флюсом при активации температурой. Он обладает прекрасной смачиваемостью и способностью проникать в сквозные металлизированные отверстия. Разработан для пайки по комбинированной бессвинцовой и свинецсодержащей технологии, при использовании в ручном монтаже и в системах групповой и селективной пайки.

Отличительные особенности:

- Содержит ПАВ эффективно удаляющие ионные загрязнения при отмытки водой;
- Малое содержание твердых частиц;
- Высокий уровень активности;
- Обеспечивает отличную смачиваемость на разных типах металлизации;
- Увеличенное время между пайкой и отмывкой до 48 часов без воздействия флюса на поверхность паянных соединений.

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Параметр	Данные	Данные
	1095-NF	16-1000
Цвет	Светло желтый	Прозрачный
Относительная плотность, г\см ³ при 25°C	0,838	0,783
Относительная плотность, г\см ³ при 15,5°C	0,844	0,799
Кислотное число, (мг КОН/г)	36	0
Содержание твердых частиц	19,5	0
Темпера вспышки (°C TCC)	12	12



Indium 1095NF водосмываемый флюс

Класс флюса по J-STD-004A	ORH1	Не имеет
---------------------------	------	----------

Ближайшие аналоги:

Indium #1010 водосмываемый флюс, не содержащий летучих органических веществ

Упаковка:

Флюс и растворитель поставляется в пластиковых канистрах 4 или 18 литров.

Хранение и транспортировка:

Флюс Indium 1095-NF имеет срок годности 2 года. Флюс Indium 1095-NF имеет низкую точку вспышки, маркируется соответствующим предупреждением и должен храниться, транспортироваться в соответствии требованиями к огнеопасным материалам.

Хранить флюс необходимо в фирменной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте в не досягаемости от источников искр и открытого огня. Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей и воздействия высоких температур.

По вопросам приобретения **Indium 1095NF водосмываемого флюса** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов