



Паяльная паста Indium5.7 LT разработана специально для обеспечения качественной пайки в воздушной среде при температуре ниже необходимой для пайки припоями олово\свинец. Паста полностью соответствует требованиям к бессвинцовой технологии, а ее флюс создан специально с низкой точкой активации.

Отличительные особенности:

- Низкотемпературная паста для бессвинцовой технологии;
- Поставляется со сплавами 58Bi/42Sn и 57Bi/42Sn/1Ag
- Прозрачные, ультра малые остатки флюса после оплавления
- Не содержит галогенов
- Соответствует самым жестким европейским директивам RoHS и REACH.

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Испытание J-STD-004 (IPC-TM-650)	Результат
Размер частиц	25 — 45 микрон Тип 3 по J-STD-005
Содержание металлической составляющей	Для трафаретной печати 90 % Для дозирования 84%
Возможные сплавы	58Bi/42Sn 57Bi/42Sn/1Ag

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Indium 5.7 LT

Классификация флюса	ROLO
Содержание галогенов анализ поэлементно (Br, Cl, F)	0%
Остатки флюса после оплавления (ICA тест)	<5% от объема пасты
Типичная вязкость	
Метод Малкома, Sn/Bi Type 3	2000 Па
Кислотное число флюса	110
Типичная клейкость	30 граммов

Совместимые продукты Indium:

Indium TACFlux 021 флюс для ремонта

Indium NC771 флюс для ремонта

Indium FP-500 флюс для ремонта

Хранение и транспортировка:

Срок годности паяльной пасты Indium 5.7 LT при температуре < 5 оС составляет 6 месяцев. Паяльную пасту, расфасованную в шприцы и SEMCO картриджи, рекомендуется хранить в положении упаковки наконечником вниз.

По вопросам приобретения **Indium 5.7 LT** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов