



Indium 6.3 – паяльная паста, не содержащая галогенов, созданная на основе водосмываемых активных флюсов, требующих обязательного удаления после пайки. Indium 6.3 обеспечивает хорошую паяемость и смачивание различных типов металлизации, в том числе по покрытиям свинцовых и бессвинцовых компонентов. Демонстрирует высокую паяемость даже на окисленных покрытиях. Отпечатки пасты долгое время сохраняют клеящие свойства и хорошо удерживают установленные компоненты до оплавления, демонстрируют стойкость к растеканию и осадке.

Отличительные особенности:

- Обеспечивает отличную смачиваемость различных типах поверхностей с разными типами металлизации
- Широкий диапазон изменения режимов трафаретной печати и долгий срок жизни на трафарете
- Широкое технологическое окно варьирования процесса оплавления
- Устойчивость к растеканию во влажной среде и при предварительном нагреве
- Обладает улучшенной паяемостью
- Способствует умещению количества пустот в галтели припоя
- Без галогенов

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Испытание J-STD-004 (IPC-TM-650)	Результат
Размер частиц	25 — 45 микрон Тип 3 по J-STD-005
Содержание металлической составляющей	89,5% для нанесения трафаретной печатью

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Возможные сплавы	Sn62,6/Pb37/Ag0,4 Sn62/Pb36/Ag2 Sn63/Pb37
Классификация флюса	RON0
Содержание галогенов анализ поэлементно (Br, Cl, F)	0,0%
Типичная вязкость (Sn63, 89,5%, тип 3)	
Метод Малкома	1700 Па
Типичная клейкость	40 грамм

Ближайшие аналоги:

Indium 3.2 паяльная паста с водосмываемым флюсом для бесвинцовой технологии

Совместимые продукты Indium:

Indium TACFlux 025 флюс для ремонта

Хранение и транспортировка:

Срок годности паяльной пасты Indium 6.3 при температуре от < 10 оС составляет 4 месяца.

По вопросам приобретения **Indium 6.3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов