



Паяльная паста Indium 8.9 HF-1 со сплавом SACMTM разработана специально для обеспечения качественной пайки при повышенной температуре. Indium 8.9 со сплавом SACMTM обеспечивает исключительно высокое качество трафаретной печати для большинства существующих процессов. Почти во всех случаях остатки флюса после оплавления не требуют отмывки.

Отличительные особенности паяльной пасты:

- демонстрирует результаты испытаний на ударную прочность и устойчивость к термоциклированию, в значительной степени превосходящие другие паяльные пасты со сплавом на основе олова/серебра/меди (сплавов SAC типа);
- демонстрирует высокое качество трафаретной печати даже при апертурах малого размера;
- оставляет минимальное количество остатков флюса, не препятствующих проведению электрического контроля щупами;
- способствует снижению количества пустот в паяном соединении;
- снижает вероятность появления дефекта «голова на подушке»;
- без галогенов;
- обладает высокой стойкостью к окислению.

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Испытание J-STD-004 (IPC-TM-650)	Результат
Размер частиц	20 - 48 микрон Тип 4
Содержание металлической составляющей	88,5% (Тип 4)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Indium 8.9 HF

Возможные сплавы	98,5Sn/0,5Ag/1Cu + 0,05% Mn (SACM™)
Классификация флюса	ROL0
Содержание галогенов анализ поэлементно (Br, Cl, F)	<50 ppm
Типичная вязкость	
Метод Малкома	1700 Па
Типичная клейкость	35 граммов

Ближайшие аналоги:

Indium 8.9 – паяльная паста с флюсом, не требующим отмывки для бессвинцовой технологии.

Упаковка:

Паяльная паста Indium 8.9 HF со сплавом SACMTM поставляется в банках 500 г.

Хранение и транспортировка:

Срок годности паяльной пасты Indium 8.9 HF со сплавом SACMTM при температуре от 0 до 10oC составляет 6 месяцев.

По вопросам приобретения **Indium 8.9 HF** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов