



Indium CW-501 – трубчатый припой с флюсом, не содержащим галогенов и не требующим отмывки. Флюс оставляет минимальное количество остатков на плате и не разбрызгивается при пайке. Флюс хорошо совместим с большинством жидких флюсов корпорации INDIUM, не требующих отмывки, в том числе полностью совместим с бессвинцовыми материалами.

Отличительные особенности:

- Обеспечивает отличную смачиваемость и пайку разных типов металлизации, в том числе свинцовых и бессвинцовых;
- Обладает высокой стойкостью к обугливанию флюса при высоких температурах пайки;
- Флюс при пайке имеет слабый запах и не разбрызгивается;
- Характеризуется малым выделением дыма при пайке.

Техническая консультация

Основные характеристики:

Параметр	Данные
Вес припоя на катушке	500 грамм
Содержание флюса в %	2
Классификация флюса	REL1
Возможные сплавы в соответствии с J-STD-006A Версия C	96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu (SAC305) 63.0Sn/37.0Pb 62.0Sn/36.0Pb/2.0Ag
Коррозионная активность флюса (тест медное зеркало)	Тип L



Indium CW-501 трубчатый припой с флюсом

SIR тест	Проходит
----------	----------

Ближайшие аналоги:

Indium CW канифольные трубчатые припои серии UltraClear

[Техническая консультация](#)

Условия поставки:

Диаметры трубчатых припоев зачастую поддерживаемые на складе.	0,5мм 0,7мм 1мм 1,2мм
Под заказ возможна поставка широкого диапазона диаметров трубчатых припоев с минимальными допусками на диаметр.	

Упаковка:

Припой поставляется на пластиковой катушке, объем фасовки 500 гр.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Indium CW-501 трубчатый припой с флюсом

Хранение и транспортировка:

Трубчатый припой Indium CW-501 имеет срок годности 3 года. Хранить припой следует в сухом прохладном помещении. При хранении и транспортировке рекомендуется избегать попадания прямых солнечных лучей, воздействия высоких температур и механических повреждений припоя.

По вопросам приобретения **Indium CW-501 трубчатого припоя с флюсом** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов