



Indium флюс-гели (020В, 018, 025, 010, 007 и 012)

**Флюс-гель выполняет три основные функции.** Первая – эффективная передача тепловой энергии при пайке для быстрого и равномерного прогрева выводов. Вторая – удаление оксидной пленки и обеспечение хорошей смачиваемости на бессвинцовых покрытиях. Третья – защита спаиваемых поверхностей от повторного окисления при воздействии высоких температур пайки.

### **Indium TACFlux 007**

Флюс-гель не требующий отмывки на RMA основе. Идеально совместим с паяльными пастами серии Indium NC-SMQ51.

### **Indium TACFlux 010**

Флюс-гель с ультранизкими остатками после пайки. Он полностью совместим с паяльной пастой Indium NC-SMQ75. Этот флюс-гель разработан для пайки в инертной среде. Пригоден для использования при экстремально высоких температурах пайки.

### **Indium TACFlux 012**

Предназначен для сплавов содержащих индий. Идеально совместим с паяльными пастами серии Indium NC-SMQ80.

### **Indium TACFlux 018**

Флюс-гель не требующий отмывки идеально совместимый с паяльными пастами серии NC-SMQ92. После пайки оставляет незначительные твердые остатки.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Indium флюс-гели (020B, 018, 025, 010, 007 и 012)

### Indium TACFlux 020B

Не требующий отмывки флюс-гель, разработанный так, что после пайки оставалось небольшое количество остатков, не влияющих на электрические параметры конечного изделия (SIR – тест на поверхностное сопротивление). Он полностью совместим с не требующими отмывки паяльными пастами INDIUM NC-SMQ92J, NC-SMQ90 и бессвинцовой паяльной пастой Indium 8.9.

### Indium TACFlux 025

Водосмываемый флюс-гель, обеспечивающий отличную смачиваемость и пайку разных типов металлизации, в том числе свинцовых и бессвинцовых компонентов. Остатки флюс-геля после пайки можно удалить теплой дионизованной водой.

[Техническая консультация](#)

### Основные характеристики:

Флюс-гель	Типичная клейкость (грамм)	Типичная вязкость (сантипуаз)	Максимальная рабочая температура (°C)	Остаток после пайки, %	Соответствие стандарту J- STD-004	Содержание галогенов
<b>Не требующие отмывки</b>						
TACFlux 020B	250	800	250	48	соответствует	не содержит

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Indium флюс-гели (020В, 018, 025, 010, 007 и 012)

TACFlux 018	160	255	250	36	соответствует	не содержит
TACFlux 007	190	570	310	47	соответствует	содержит
TACFlux 010	232	67	450	4	соответствует	не содержит
TACFlux 012	140	220	250	45	соответствует	содержит
<b>Водосмываемые</b>						
TACFlux 025	550	850	370	47	соответствует	не содержит

**Ближайшие аналоги:**

**Indium WF-9945 флюс для пайки волной**

**Indium WF-9942 флюс для пайки волной**

**Indium WF-7742 флюс на водной основе, не требующий отмычки**

**Indium NC771 флюс для ремонта**

**Indium FP-500 флюс для ремонта**

**Indium FP-300 флюс для ремонта**

**Упаковка:**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Indium флюс-гели (020В, 018, 025, 010, 007 и 012)

Флюс-гель поставляется в шприцах по 10 см<sup>3</sup> и 30 см<sup>3</sup> или в картриджах и банках для нанесения методом дозирования ручного и автоматического.

#### **Хранение и транспортировка:**

Срок флюс-гелей в основном один год при хранении в температурном диапазоне от 0 до 30°C, кроме

Indium TACFlux 025 - срок годности 6 месяцев, рекомендуется хранить при температуре 0-10°C, но это не является обязательным требованием.

По вопросам приобретения **Indium флюс-гелей (020В, 018, 025, 010, 007 и 012)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов