



Indium NC-SMQ® 92J – паяльная паста, не содержащая галогенов, в большинстве случаев не требующая отмывки. После оплавления остаются мягкие и не препятствующие проведению электрического контроля щупами остатки флюса.

Indium NC-SMQ® 92J обеспечивает хорошую пайку и смачивание различных типов металлизации, в том числе по покрытиям свинцовых и бессвинцовых компонентов. Демонстрирует высокую стабильность качества отпечатков пасты при печати под компоненты с мелким шагом. Отпечатки пасты долгое время сохраняют клеящие свойства и хорошо удерживают установленные компоненты до оплавления.

Отличительные особенности:

- Обеспечивает отличную смачиваемость и пайку разных типов металлизации, в том числе свинцовых и бессвинцовых компонентов;
- Характеризуется широким технологическим окном режимов оплавления;
- Демонстрирует длительное время жизни на трафарете, без растекания отпечатков к растеканию при повышенной влажности;
- Остатки флюса не препятствуют проведению электрического контроля щупами;
- Обладает высокими клеящими свойствами для удержания компонентов.

[Техническая консультация](#)

Основные характеристики:

Испытание J-STD-004 (IPC-TM-650)	Результат
Размер частиц	25 — 45 микрон Тип 3 по J-STD-005, Тип 4 и Тип 5 поставляется под заказ
Содержание металлической составляющей	Для трафаретной печати 90 %



Indium NC-SMQ® 92J

Возможные сплавы	Sn62,6/Pb37/Ag0,4 Sn62/Pb36/Ag2 Sn63/Pb37
Классификация флюса	ROL0
Содержание галогенов анализ поэлементно (Br, Cl, F)	0,0%
Остатки флюса после оплавления (ICA тест)	45%
Кислотное число	113
Типичная вязкость (Sn63, 90,25%, тип 3)	
Метод Малкома	2000 Па
Типовой тиксотропный индекс; SSF (ICA тест)	-0,75
Типичная клейкость	38 граммов

Ближайшие аналоги:

Indium NC-SMQ® 92H паяльная паста с флюсом, не требующим отмывки для нанесения методом трафаретной печати

IndiumNC-SMQ® 90 паяльная паста с флюсом, не требующим отмывки для нанесения методом дозирования

Совместимые продукты Indium:

Indium TACFlux 018 флюс для ремонта

Хранение и транспортировка:

Срок годности паяльной пасты Indium NC-SMQ® 92J при температуре от 0 до 10 оС составляет 9 месяцев. Паяльную пасту, расфасованную в шприцы и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Indium NC-SMQ® 92J

SEMSO картриджи, рекомендуется хранить в положении упаковки наконечником вниз.

По вопросам приобретения **Indium NC-SMQ® 92J** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов