



Ингибированная пленка «ЛИК» — это универсальное средство защиты изделий из любых металлов от коррозии. Применяется как упаковочный материал при транспортировке крупногабаритных изделий или при консервации для длительного хранения, особенно на открытом воздухе. Особенностью такой упаковки является отсутствие дополнительных действий по расконсервации. Достаточно просто удалить ее с изделия. Ингибированная пленка – отличная альтернатива многослойным антикоррозионным покрытиям. Ее использование допускает наличие на изделии лакокрасочных или гальванических покрытий, а также внутренних полостей.

Ингибированная полиэтиленовая пленка «ЛИК» имеет ряд преимуществ. Она устойчива к механическим повреждениям и перепадам температур. Помимо летучих ингибиторов коррозии и антипиреновых добавок, содержит стабилизаторы, которые позволяют защитить упакованные изделия от воздействия ультрафиолетового излучения. Использование ингибированной пленки поможет сэкономить на вакуумном пакетировании и обезвоживании силикагелями изделия.

Пленка ингибированная термоусадочная содержит летучий ингибитор коррозии, антипиреновые добавки и стабилизаторы, повышающие устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения. Плёнка представляет собой универсальную систему защиты от коррозии для большинства металлов. Плёнка устойчива на разрывы и проколы, эффективно противостоит постоянным и знакопеременным механическим нагрузкам, устойчива к колебаниям температур.

Использование плёнки в качестве упаковочного материала не требует никаких дополнительных мероприятий по расконсервации изделий после ее удаления. Пленка может служить альтернативой дорогим многослойным защитным покрытиям, устраняет потребность в вакуумном пакетировании и в обезвоживании с помощью силикагелей. Плёнка защищает изделия от воздействия УФ-лучей. Гарантированный срок защиты от коррозии – не менее пяти лет при хранении на открытых площадках при условии сохранения сплошности плёнки.

Толщина плёнки 200мкм, вес 184 г/кв.м; 250мкм, вес 230гр/кв.м.

Преимущества:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пленка предназначена для защиты от коррозии изделий из черных и цветных металлов. Допускается наличие на изделиях гальванических или лакокрасочных покрытий, внутренних полостей. Не повреждает резиновые и полимерные детали упакованного изделия. Наиболее эффективная область применения – упаковка крупногабаритных изделий для целей последующей транспортировки хранения в том числе на открытом воздухе в течение более чем одного года в том числе в ситуациях с резким колебанием температур и иных условий окружающей среды.

Применение:

Приготовить выкройку плёнки таким образом, чтобы максимально полно и плотно обернуть изделие. При раскрое плёнки необходимо учесть ширину сварного шва, которая составляет не менее 20 мм. Под острые углы и кромки подложить картон или пластиковые вставки, закрепить скотчем. Обернуть изделие пленкой в соответствии со схемой раскроя и упаковки. При наличии в изделии выступающих частей (штуцеры, фланцы и т.п.) проводить их оборачивание в первую очередь. Сварить швы запайщиком или феном промышленным электрическим. Выдержать 2 -4 сек. Нагреть пленку электрофеном или газовой горелкой до необходимой усадки в местах нежелательного провисания. Пленка обеспечивает усадку в до 70% продольном направлении и более 20 % в поперечном.

При формировании схемы раскроя учитывать различную степень термоусадки в продольном и поперечном направлении.

Перед термоусадкой проверить поверхность пленки, чтобы не допустить ее прогара. На ней не должно быть посторонних предметов: стружки, крупной пыли и масляных пятен. При необходимости обдуть изделие сжатым воздухом и обезжирить.

По вопросам приобретения **ингибированной пленки ЛИК** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: