



ТУ 2458-053-06377289-2004

Представляет собой пленкообразующий ингибированный нефтяной состав на водной основе. Предназначен для защиты от атмосферной коррозии металлических изделий, таких как: трубы, запасные части автомобилей и т.д.

Лабораторные испытания защитной способности «Росойл-ИБВС» прошли с положительным результатом на травленых образцах патрубков на ОАО «Северский трубный завод», на пружинах клапана для автомобиля ВАЗ на ОАО «АвтоВАЗ». Было отмечено, что консервационный состав «Росойл-ИБВС» хорошо наносится, стабилен при хранении.

Наносят на защищаемые поверхности поливом, окунанием, кистью, распылением.
Не оказывает воздействия на лакокрасочные покрытия.

Не содержит в составе аммиака и органических растворителей.

В сравнении с ПИНС на основе органических растворителей, при использовании «Росойл- ИБВС» улучшаются санитарно-гигиенические условия труда и снижается пожаро- и взрывоопасность производства.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики			
№	Показатель	Норма	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	однородная эмульсия от белого до светло-коричневого цвета	визуально
2	Плотность при 20 ⁰ С, г/см ³ , в пределах	0,900 — 1,100	ГОСТ 18955.1



Ингибированный водно-восковый состав Росойл-ИБВС

3	Массовая доля активного вещества, %, не менее	15	п. 5.3 ТУ
4	Вязкость условная, по вискозиметру ВЗ-246, сопло 4, с, в пределах	15,00 — 30,00	ГОСТ 8420
5	Водородный показатель, рН, в пределах	8,0 — 10,5	ГОСТ 6243 и п. 5.4 ТУ
6	Стойкость покрытия при температурах: — 40 ⁰ С + 70 ⁰ С	выдерживает выдерживает	п. 5.5 ТУ
7	Защитные свойства: — при повышенных значениях относительной влажности и температуры воздуха с периодической конденсацией влаги на образцах, циклы, не менее — при воздействии соляного тумана, часы, не менее — при постоянном погружении в электролит, сутки, не менее	80 24 3	ГОСТ 9.054 метод 1 метод 3 метод 4

По вопросам приобретения **ингибированного водно-воскового состава Росойл-ИБВС** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов