



Применение

DREW 11-434 - жидкий органический ингибитор коррозии и накипеобразования на основе фосфонатов и полиакрилатов. Реагент эффективно останавливает процессы коррозии, предотвращает образование минеральных и других отложений при самом разнообразном применении. DREW 11-434 совместим с большинством химических реагентов, применяемых в водоподготовке, не разрушается от воздействия хлора при нормальных условиях. DREW 11-434 применяется, главным образом, в охлаждающих водных системах. Продукт, также, может быть использован в системах, где требуется остановить развитие отложений гидроокисей и, где необходим нетоксичный, высокоэффективный реагент.

Свойства

Превосходное средство, препятствующее образованию отложений карбонатов кальция и магния. Предотвращение отложений этих солей жесткости происходит по двум механизмам: пороговое поле; деформация кристаллов.

Обеспечивает надежное торможение катодной коррозии углеродистой стали. Эффективно диспергирует оксиды железа и другие взвешенные вещества. Обладает прекрасной термической стабильностью.

Устойчив к воздействию хлора и совместим с большинством средств микробиологического контроля. Имеется возможность контролировать дозировку реагента при нормальных рабочих концентрациях в водах, не содержащих фосфор.

Внешний вид: желтая мутноватая жидкость

Плотность: 1290 кг/м³

pH: 8.5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И НАКИПЕОБРАЗОВАНИЯ DREW 11-434

Растворимость в воде: растворяется в любых пропорциях

Точка замерзания: +1 °С

Дозировка

DREW 11-434 может подаваться неразбавленным или в виде водного раствора в любую удобную точку обрабатываемой системы, откуда реагент будет достаточно быстро распространяться по всему объему. Дозирующее оборудование, питательные линии и клапана не обязательно подбирать в кислотоустойчивом исполнении. Доза реагента будет зависеть от типа системы и ее рабочих параметров. Типичная концентрация реагента в системе: 10 – 30 мг/дм³. Для обеспечения пассивации системы первые две недели рекомендуется поддерживать удвоенную дозу реагента.

Меры предосторожности

Необходимо использовать защитные перчатки и очки. При попадании реагента на кожу, в глаза, промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. При утечке реагента собрать песком или другим абсорбирующим материалом, промыть загрязненную поверхность водой. Перед применением ознакомьтесь с дополнительной информацией в Паспорте безопасности.

Упаковка

DREW 11-434 поставляется в канистрах по 25 л, бочках по 200 л (240 кг нетто) и контейнерах по 1000 л (1150 кг).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И НАКИПЕОБРАЗОВАНИЯ DREW 11-434

По вопросам приобретения DREW 11-434 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов