



Применение

CIL используется для защиты от коррозии в закрытых и «однопроходных» системах. Реагент особенно эффективен в системах, где альтернативно используется охлаждающая вода и пар, например в реакторных системах оборотной воды. CIL, также, находит применение в распределительных системах питьевой воды.

Особенности

CIL реагент на основе полисиликатов натрия (25-40% масс.). Эффективно сводит на нет коррозию, обычно связываемую с водными системами. Введение этого реагента в воду приводит к формированию барьерного типа защитной пленки на внутренних металлических поверхностях, соприкасающихся с водой. CIL — не содержит токсичных веществ. Не придает обрабатываемой воде никакого цвета, вкуса и запаха.

Внешний вид: бесцветная жидкость

Плотность (кг/м³): 1384

pH: 12,3

Температура вспышки: нет

Эти данные должны рассматриваться в качестве типичных данных, но не как спецификации

Дозировка

Дозировка продукта будет зависеть от типа системы, эксплуатационных режимов и качества воды. Обычная дозировка CIL в питьевую воду 25-35 мг/л. 35 мг/л реагента соответствует 10 мг/л SiO₂. CIL не рекомендуется использовать для систем горячего водоснабжения при средней и высокой жесткости воды. Контроль дозирования осуществляется анализом на содержание SiO₂ в воде системы.



ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И ОТЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ ГВС CIL

Меры предосторожности

В целях обеспечения безопасности используйте защитные перчатки и очки. В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды. После этого обратитесь к врачу. В случае утечки, в качестве абсорбента используйте песок или другие поглощающие материалы, все подмести. Загрязненную поверхность промыть водой. Перед использованием продукта внимательно прочтите Инструкцию по безопасности.

Транспортная классификация

A.D.R: нет

IMDG: нет

U.N. nr: нет

Маркировка для транспортировки

Символ: (Xi),

Раздражитель R-фаза: 40,52/53,66S-фаза:36/37,61,62

Упаковка

CIL имеет упаковку – 25 л (34 кг) канистра.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И ОТЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ ГВС СІЛ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов