



ТУ 2478-005-48938796-2008

Назначение:

для временной защиты от вторичной коррозии внутренних поверхностей оборудования при гидроиспытаниях , для консервации на период хранения и транспортировки в различных климатических условиях (континентальных, морских, тропических, арктических). Защищает изделия от биоповреждений благодаря подавлению роста наиболее распространенных видов плесневых грибов.

Особенности:

представляет собой модификацию ингибитора коррозии Н-М-1, синтезированную с приданием свойств летучей формы. **Сочетает возможности контактного и летучего ингибитора.**

Основные характеристики:

- Внешний вид – от пастообразного вещества до вязкой жидкости.
- Цвет – коричневый
- Растворим в воде без осадка.
- Рекомендованные рабочие концентрации ингибитора атмосферной коррозии «Н-М-1 ГИ» по массе для выполнения заявленных сроков межоперационной противокоррозионной защиты изделий в воде – 0,5-3%.

Защищаемые металлы:

сталь, чугун.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Срок защиты:

— при использовании 1%-ного водного раствора -- не менее 2,5 лет при условии герметизации оборудования.

Применение:

Для совмещения гидроиспытаний с консервацией используют в качестве воды гидростенда 1%-ный раствор ингибитора «Н-М-1 ГИ». В случае крупногабаритного оборудования возможна консервация после слива воды (без ингибитора) распылением на внутренние поверхности 3%-ного водного раствора «Н-М-1 ГИ»). Емкость герметизируют без дополнительного осушения. По данным биотестирования уровень безопасного разведения при сбросе ингибированной воды 1:20 по отношению к исходному 1%-ному раствору ингибитора.

Для ускорения процесса приготовления водных растворов ингибитора «Н-М-1 ГИ» рекомендуется использование воды с температурой 20° - 30 С°.

По вопросам приобретения Ингибитор коррозии «Н-М-1 ГИ» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов