



Антикоррозионная мастика-праймер ИФХАН-30Т

Применение: для повышения адгезии (прилипания) к металлу тепло- и гидроизолирующих покрытий трубопроводов подземного наземного залегания; для защиты от коррозии ферм, решеток, труб, их стыков и соединений, а также бетонных конструкций.

Описание: ИФХАН-30Т — каучуко-битумная композиция, обладающая экстремально высокими гидро- и электроизолирующими свойствами. Высокое сопротивление формируемых ИФХАН-30Т покрытий механическим воздействиям, их эластичность, а также использование специальных ингибиторов коррозии способствуют эффективной защите металла трубопроводов от атмосферной и подземной коррозии (в том числе обусловленной блуждающими токами) в жестких и особо жестких условиях эксплуатации. Композиционные антиокислительные и адгезивные присадки обеспечивают надежное сцепление с поверхностью металла любых типов изолирующих покрытий независимо от технологии их нанесения.

Основные свойства:

- обладает высокой проникающей и пропитывающей способностью
- технологична при нанесении
- быстро высыхает на поверхности

Техническая консультация

Основные характеристики:

Внешний вид	Черная вязкая мастика
-------------	-----------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сухой остаток, %	50-70
Температура вспышки, °C	> 40
Время сушки, ч	≤ 3
Температура размягчения покрытия, °C	> 150
Адгезия к стали, МПа	> 0.4

Покрытия, получаемые с помощью ИФХАН-30Т:

- эластичны, прочны и морозостойки
- имеют отличные антикоррозионные характеристики
- обеспечивают высокую адгезию покрытий к металлу даже при наличии на нем ржавчины

Протекторная цинкнаполненная грунтовка ИФХАН-81

Применение: для многолетней защиты от коррозии стальных металлоконструкций, емкостей, трубопроводов, строительной арматуры, транспортных средств, эксплуатирующихся в водных средах, маслах, почве, атмосфере.

Описание: ИФХАН-81 по эффективности защитного действия не уступает горячеоцинкованным покрытиям и превосходит обычные лакокрасочные покрытия. Не подвержена старению, не поражается микроорганизмами, электропроводна и может использоваться в системах катодной защиты от коррозии и грозозащиты. ИФХАН-81 можно применять для получения самостоятельных защитных покрытий и как противокоррозионную грунтовку перед нанесением декоративных и защитно-декоративных лакокрасочных (эпоксидных, битумных, алкидных, каучуковых, нитроэмалевых, уретановых) покрытий.

ИФХАН-81 используется в качестве самостоятельного покрытия (1-3 слоя, 50-200 мкм) или грунтовки под лакокрасочные материалы (1-2 слоя, 50-120 мкм). В последнем случае его применение рекомендуется при высоких требованиях к защитному и декоративному виду покрытия.



Основные свойства:

- ремонтпригодно – повреждения устраняются нанесением грунтовки на оголенный участок
- не мешает сварке и не влияет на качество сварного соединения
- пожаробезопасно и относится к материалам, не распространяющим пламя

Техническая консультация

Основные характеристики:

Грунтовка		Покрытие	
Сухой остаток, %	70-80	Содержание цинка, %	>95
Плотность, г/см ³	2,5-3,0	Внешний вид	светло-серое, матовое
Вязкость по ВЗ-246, с	30-40	Толщина одного слоя, мкм	50-75
Расход на 1 слой, г/м ²	150-200	Адгезия, кг/см ²	> 4
		Термостойкость, °С	-30... -50

По вопросам приобретения **ингибиторов коррозии в изоляционных покрытиях** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов