



Интерметаллидные сплавы на основе никеля марки ВКНА25-ВИ (ВИН1-ВИ) и ВКНА4УР-ВИ

Литая прутковая (шихтовая) заготовка из сплава марки ВКНА25-ВИ (ВИН1-ВИ)

Область применения: Детали горячего тракта ГТД длительно работающие при температуре до 1200 °С

Технические характеристики

- Рабочая температура до 1200 °С;
- Предел прочности при 20 °С ≥ 1070 МПа;
- Относительное удлинение при 20 °С ≥ 6 %;
- Длительная прочность при 975 °С на базе 40 часов ≥ 265 МПа.

Литая прутковая (шихтовая) заготовка из сплава марки ВКНА4УР-ВИ

Область применения: Детали горячего тракта ГТД (сопловые лопатки, сопловой аппарат, створки, проставки реактивного сопла и др.), длительно работающие при температуре до 1200 °С

Технические характеристики

- Рабочая температура до 1200 °С;
- Предел прочности при 20 °С ≥ 540 МПа;
- Относительное удлинение при 20 °С ≥ 3 %;
- Длительная прочность при 975 °С на базе 40 часов ≥ 147 МПа.

По вопросам приобретения интерметаллидных сплавов на основе никеля марки **ВКНА25-ВИ (ВИН1-ВИ) и ВКНА4УР-ВИ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов