Литая прутковая (шихтовая) заготовка из сплава марки ЖС36-ВИ

Область применения: Детали ГТД, длительно работающие при температуре до 1100 °С

Технические характеристики

- Временное сопротивление (σв) при 20 °С ≥ 930 МПа
- Относительное удлинение (δ) при 20 ºС ≥ 5%
- Длительная прочность при температуре 975 °С на базе 40 часов ≥ 315 МПа

Литая прутковая (шихтовая) заготовка из сплава марки ЖС3ДК-ВИ

Область применения: Детали ГТД работающие при температуре до 900 °С

Технические характеристики

- Временное сопротивление (σв) при 20 °С ≥ 930 МПа
- Относительное удлинение (δ) при 20 °С ≥ 7%
- Ударная вязкость (KCU) при 20 °С ≥ 29 Дж/см²
- Длительная прочность при температуре 850 °С на базе 50 часов ≥ 343 МПа

По вопросам приобретения **интерметаллидных сплавов на основе никеля марки ЖС36-ВИ и ЖС3ДК-ВИ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: