



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Lewatit® NM 60 является шихтой для фильтров смешанного действия с высокой степенью регенерации. Она содержит смесь сильнокислотного катионита и сильноосновного анионита типа 1 в соотношении 1:1 по емкости. Lewatit® NM 60 имеет высокую степень регенерации и низкий уровень выделения общего органического углерода, чтобы соответствовать высоким требованиям предъявляемым к смолам для получения особо чистой воды.

Lewatit® NM 60 рекомендуется для применения:

- фильтров смешанного действия для тонкой очистки после установок обессоливания
- в химической индустрии
- в электронной промышленности
- в небольших установках обессоливания (напр. перезаполнение батарей стартеров или в охлаждающих контурах)
- в установках очистки радиоактивных отходов » в обессоливающих установках

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Ионная форма при поставке Н⁺/ОН[—]

Функциональная группа сульфокислота/ четвертичный амин тип1

Матрица стирол-дивинилбензол

Структура гелевая

Внешний вид прозрачные гранулы от янтарного до темнокоричневого цвета

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Физические и химические параметры Lewatit (Леватит) ® NM 60**

Коэффициент однородности*		макс	1,7
Размер* гранул	>90%	мм	0,315-1,25
Эффективный размер гранул		мм	0,51-0,63
Насыпной вес	+/- 5%	Г/л	720
Плотность	примерно	Г/мл	1,2
Содержание воды		Вес %	57-62
Дыхательная разность	Н+/ОН — — > Са, Mg/Cl, SO4 Макс об% 20		
Стабильность	В диапазоне рН		0 — 14
Сохранность	продукта	Макс. лет	2
	В диапазоне температур	°С	-20 — 40

[Техническая консультация](#)**Условия эксплуатации**

Рабочая температура макс. °С	60
Рабочий диапазон рН	0-14
Высота слоя мин. мм	600
Коэффициент гидравлического сопротивления (15°С) на м/ч прибл. кПа/м	1,5
Допустимое падение давления кПа	200
Линейная скорость	при насыщении макс. м/ч 60

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ионообменная смола Lewatit NM 60

По вопросам приобретения Ионообменная смола Lewatit NM 60 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов