



Водоочистительных средств и оборудования

Ионообменные смолы с монодисперсной структурой отличаются химической и осмотической стабильностью.

В данной смоле улучшена кинетика что даёт повышенную полную обменную ёмкость. Увеличенная обменная ёмкость экономит средства на реагенты и время, так как восстановление смолы будет проходить с большими промжутками времени.

Lewatit S 1568 лучше всего подходит для:

- умягчения растворов, в особенности тонких растворов сахаров и в производстве пектинов
- екатионизации растворов органических продуктов, напр. свекловичного сахара, тростникового сахара, продуктов гидролиза крахмала, желатина, глицерина, сыворотки и фруктовых кислот.
- экстракции аминокислот, например лизина

Lewatit S 1568 — отличительные свойства:

- высокая скорость потока при регенерации и нагрузке
- хорошее использование полной обменной емкости
- низкие расходы промывочной воды и сахаросодержащих растворов
- равномерное распределение воды, регенрантов и растворов, что обеспечивает равномерную рабочую зону
- хорошее разделение компонентов в фильтрах смешаного действия

Типовые физические, химические и технологические свойства Lewatit S 1568:

- Ионная форма поставки — Na
- Структура — гелевая
- Внешний вид — коричнево-черные гранулы
- Коэффициент однородности — 1,1
- Средний размер гранул, мм — 0,60
- Насыпная плотность (+/- 5 %) г/д — 830

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ионообменная смола Lewatit S 1568

- Содержание воды, % — 42-48
- Общая обменная ёмкость минимум экв/л — 2,0
- Стабильность в диапазоне pH — 0-14
- Рабочая температура макс. °C — 120
- Линейная скорость при насыщении макс. м/ч — 60

По вопросам приобретения Ионообменная смола Lewatit S 1568 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов