



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Материал:** ПВХ, не поддерживает горение
- **Толщина:** 150 мкм
- **Рабочее напряжение:** 690 В
- **Температура эксплуатации:**— 30... + 80 °С
- **Удлинение при растяжении:** 200 %
- **Цвет:** белый, жёлтый, зелёный, жёлто-зелёный, красный, синий, чёрный

Применяется для изоляции, жгутирования и маркировки при выполнении электромонтажных работ. Изоляционная лента ПВХ RayCHmaN 15x0.15x10, ПВХ RayCHmaN 19x0.15x20

Особенности: Высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу. Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии, влажности, щелочам и кислотам, а также старению и различным погодным условиям. Не выделяет вредных и отравляющих веществ Электрическая прочность: 40 кВ/мм

Применение:

— электроизоляция соединений, сращивании токонесущих проводников;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- герметизация швов, щелей;
- маркировка кабельных линий;
- герметизация стыков от попадания влаги;
- герметизация узлов, подверженных коррозии;
- дополнительная защита от механических повреждений.

Цвет: белый, жёлтый, зелёный, жёлто-зелёный, красный, синий, чёрный

Характеристики

[Техническая консультация](#)

Свойства	Показатели
Прочность при растяжении	Не менее 14,7 Мпа
Толщина	150 мкм
Относительное удлинение при разрыве	Не менее 200%
Температура хрупкости	Не выше -30°C



Изоленга ПВХ RayCHmaN

Электрическая прочность	40 кВ/мм
Липкость ленты	Не менее 45 сек

По вопросам приобретения Изоленга ПВХ RayCHmaN и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов