



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Толщина ленты:** 0,2 мм (ГОСТ 16214-86)
- **Ширина ленты:** 15, 19, 50 мм (Возможно изготовление ленты по индивидуальному заказу).
- **Длина ленты:** 10, 20 м
- **Материал ленты:** ПВХ (поливинилхлорид)
- **Клеевой слой:** каучук, акрил
- **Подавление горения:** есть
- **Температура эксплуатации:** -30°C — +80°C

Данный тип ленты изготавливается и соответствует основным параметрам ГОСТ 16214-86. Изоляционная лента ПВХ Raychman – это универсальная изоляционная лента, обеспечивающая безопасную работу электроприборов.

Соответствует требованиям ГОСТ 16214-86 изготавливается на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластика покрытого с одной стороны клеевым слоем.

Применение:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- электроизоляция соединений, сращивании токонесущих проводников;
- герметизация швов, щелей;
- маркировка кабельных линий;
- герметизация стыков от попадания влаги;
- герметизация узлов, подверженных коррозии;
- дополнительная защита от механических повреждений.

Доступные цвета с примерами: Черный, Белый, Красный, Желтый, Синий, Зеленый.

Характеристики

Техническая консультация

Свойства	Показатели
Прочность при растяжении	Не менее 14,7 Мпа
Толщина ленты с клеевым слоем	0,20±0,05 мм
Относительное удлинение при разрыве	Не менее 190%

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Изоляционная лента ПВХ Raychman ГОСТ-16214-86

Температура хрупкости	Не выше -30°C
Удельное объемное электрическое сопротивление	Не менее 10E12 Ом*см
Липкость ленты	Не менее 45 сек (ГОСТ 16214-86)

По вопросам приобретения Изоляционная лента ПВХ Raychman ГОСТ-16214-86 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов