

**Спецификация на ЭКСОЛ Д 40 (EXXSOL D 40)**

- Температура перегонки эксоло 40 град.С
- Температура начала перегонки 159
- Температура при перегонке 50% объема: 169
- Температура конца перегонки: 185
- Температура вспышки эксоло д40 град.С: 41
- Плотность паров по н-бутилацетату (=100): 11
- Плотность паров по Водороду (=1): 55
- Плотность эксол д40. при 15 град.С кг/дм³: 0,774
- Анилиновая точка эксоло д40 град.С: 67
- Содержание ароматических углеводородов масс. %: 0,01
- Бромный индекс мг/100г: 5
- Вязкость эксоло д40 при 25град.С мПас.с: 1,00
- Коэффициент преломления : 1,428
- Поверхностное натяжение при 25град.С мН/м: 24,9
- Цветность, баллов (Pt-Co): 30
- **Производитель:** ExxonMobil Chemical
- **Фасовка:** 155кг (200литровые бочки).

[Техническая консультация](#)**Основные физические параметры эксоло д40**

ЗАМЕРЗАНИЯ/ПЛАВЛЕНИЯ/ТОЧКА:	< -20	ГрадС	ASTM D97
ПРЕДЕЛЫ ТОЧКИ КИПЕНИЯ:	между 145 и 200	ГрадС	ASTM D86

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эксол Д 40

ДАВЛЕНИЕ ПАРА (20 ГрадС):	0.21	kPa	
ДАВЛЕНИЕ ПАРА (38 ГрадС):	0.7	kPa	
ДАВЛЕНИЕ ПАРА (50 ГрадС):	1.3	kPa	
ПЛОТНОСТЬ (15 ГрадС):	0.772	кг/дм3	Норма ASTM D4052
ПЛОТНОСТЬ ПАРА (101.3 кПа /воздух=1):			
> 1.00			
ВЯЗКОСТЬ (25 ГрадС):	1.23	мм2/с	Норма ASTM D445
(40 ГрадС):	1.03	мм2/с	посчитанный
СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ (н-Бут Ацетат= 1):			
0.110	ЕС-М-F01		
Информация по Технике Безопасности, Здравоохранению и Окружающей Среде			
ТОЧКА ВСПЫШКИ (ТСС ASTM D56):	36	ГрадС	минимум
ТЕМПЕРАТУРА САМОВОЗГОРАНИЯ:	> 200	ГрадС	
ПРЕДЕЛЫ ВЗРЫВООПАСНОСТИ (в воздухе):			
между 0.6 и 7 Объем%	AppCONDOR OILimate		
РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ (20 ГрадС):	< 0.10	Вес%	

По вопросам приобретения Эксол Д 40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов