



ТУ 6-21-16-90

Применение и свойства

Эмаль ХС-973 специально создана для окрашивания металлических и неметаллических поверхностей, для снятия с них статического электричества. Другое её предназначение — создание электрического контакта соединений биметаллических деталей и конструкций из черных и цветных металлов и их сплавов (алюминиевых, стальных, титановых, магниевых и др.). Состав одновременно обладает защитными свойствами. Он надёжно оберегает конструкции от коррозии.

Технические характеристики обеспечивают материалу широкую сферу применения. Так, поверхности, обработанные ХС-973, могут эксплуатироваться в условиях умеренного климата под навесом или внутри помещений. В том числе, возможно их применение в помещениях с повышенной влажностью воздуха (банях, саунах, бассейнах и др.).

Характеристики ХС-973

Эмаль ХС-973 выпускается в комплекте из двух компонентов. Оно состоит из полуфабриката краски и отвердителя диэтиленгликольуретана ДГУ (70%). Перед использованием они тщательно смешиваются. Внешне материал представляет собой серую массу без каких-либо включений. Удельное объемное электрическое сопротивление покрытия не превышает 0,01 Ом×м. Расход продукта определяется в зависимости от способа нанесения и других факторов.

Противокоррозионные свойства средства усиливаются при его использовании в комплексе с другими красками и грунтами. Для более эффективной защиты поверхностей от разрушений на слой ХС-973 могут наноситься другие антикоррозионные ЛКМ в соответствие с отраслевой документацией.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Нанесение

Перед использованием средства следует тщательно очистить и обезжирить изделия и конструкции, на которые оно будет наноситься. С них снимаются остатки прежних покрытий, грязь, копоть, пыль и т.д. Затем компоненты материала хорошо перемешиваются в течение 10 минут. Наносить состав следует кистью, валиком или с помощью безвоздушного распыления.

Срок хранения

Гарантийный срок хранения полуфабриката эмали составляет 6 месяцев с даты изготовления. Чтобы сохранить эксплуатационные свойства материала, его следует хранить в хорошо закрытой таре в тёмных, сухих помещениях.

Меры предосторожности

При работе с ЛКМ соблюдайте меры предосторожности. Проводите окрасочные работы на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Используйте средства индивидуальной защиты.

Гарантийный срок хранения

полуфабриката эмали 6 месяцев с даты изготовления.

Меры безопасности

Предохранять от попадания влаги, прямых солнечных лучей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль ХС-973

По вопросам приобретения Эмаль ХС-973 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов