ГОСТ 22438-85

Техническая консультация

Описание	Эпоксидная эмаль для окраски загрунтованный металов, бетона, пластика.
Тип	Эпоксидная эмаль.
Используется	Для получения ограниченно атмосферостойких покрытий, эксплуатирующихся в различных климатических районах в условиях повышенной влажности, действия морской воды, ее паров. Наносится на предварительно загрунтованную поверхность.
Внешний вид	Однородное, гладкое покрытие без посторонних включений.
Количество упаковок	Двухупаковочная.
Цвет	Темно-зеленая, темно-серая, серая.
Глянец	Матовая.
Нанесение	Пневмораспыление.
Жизнеспособность, при (20±2)°С	Не менее 8 часов.
Расход	200-250 г/м^2.
Количество слоев	2.
Межслойная сушка	24 часа.
Толщина 1-го сухого слоя, мкм	(35±5) – для темно-зеленой эмали; (23±3) – для остальных цветов.
Растворитель	Р-5 в количестве (10 — 30)% до рабочей вязкости: 14-16с – для темно-серой и серой; 12-15с – для темно-зеленой.
Содержание сухих веществ, %	60±15 – для темно-зеленой и темно-серой; 33±10 – для серой.

Адгезия пленки к стали, баллы, не более	1.
Время высыхания	До ст. 5 При (20±2)°С — 24 часа, при (50±2)°С – 5 часов, при (70±2)°С – 3 часа, при (120±2)°С – 1 час.
Рекомендации к применению	Рабочая вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при (20±0,5)°С 12-15 с. Температура нанесения +15°С до +35°С, относительная влажность воздуха не более 80 %.
Хранение	Полуфабрикат эмали – 12 месяцев, отвердитель — 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в таре производителя; в помещении, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги; при температуре окружающей среды от 0 до +30°С. Отвердитель хранить в пластике.

По вопросам приобретенияэмали ЭП-525 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: