Смазка для форм, применяемая при производстве железобетонных изделий, монолитном домостроении, строительстве мостов, тоннелей и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не содержит растворители.
- Не обесцвечивает поверхность бетона.
- Экономичен в использовании.
- Не допускает прямой контакт опалубки с бетонной поверхностью, предотвращая liовреждение поверхности бетона, благодаря чему продлевается время жизни опалубки.
- Не влияет на последующую обработку бетонных поверхностей (штукатурка, укладка плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЭМУЛЬСОЛ ЭКС может использоваться для всех распространённых типов опалубки на бетонных заводах и в строительстве, а также для не впитывающей опалубки (бакелитовая опалубка) и для пластиковых опалубок.

ЭМУЛЬСОЛ ЭКС наносится с помощью прокатки, кисти или распылением. Может наноситься на вертикальную или горизонтальную опалубку, нагреваемую до 60 °C.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка для бетонных форм и опалубки ЭМУЛЬСОЛ ЭКС применяется в виде 10…80 %-ой водной эмульсии или в состоянии поставки. Оптимальное применение – 40 % эмульсия. Для приготовления 100 грамм 40 %-ной эмульсии берётся 40 грамм ЭМУЛЬСОЛА ЭКС и 60 грамм 0,4 %-го раствора кальцинированной соды или каустической соды. Добавление соды необходимо для облегчения процесса эмульгирования; без этого в некоторых случаях получение качественной эмульсии затруднительно. Концентрация раствора зависит от конкретного применения и условий окружающей среды, и определяется технологами заказчика в каждом отдельном случае опытным путем.Также допускается применение смазки в неразбавленном виде.

СОПУСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать спектр консистентных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, очистителей и антикоррозийных продуктов OKTAMIX. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.oktamix.ru или у представителей ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС» вашем регионе.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5…35 °С. Избегать глубокого замораживания продукта. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.

Техническая консультация

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Типичное значение
Внешний вид	Визуально	Жидкость от светло- до тёмно-коричневого цвета
Плотность при 20°С	г/см³	0,86…0,92
Температура вспышки	°С	>180
Вязкость при 40°С	сСт	12…40
Температура эксплуатации	°С	0…80
Кислотное число, не более	мг, КОН	12

По вопросам приобретения Эмульсол ЭКС и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов