



ЗАГУЩАЮЩАЯ ПРИСАДКА К МАСЛАМ И СМАЗКАМ

ТУ 0257-014-40065452-09

[Техническая консультация](#)

Применение	К-61 — гранулированный сополимер этилена с пропиленом. Предназначена для повышения вязкости и индекса вязкости масел.
Типичные свойства	Физические Внешний вид — гранулы от светлого до светло-коричневого цвета Плотность при 15°C, кг\м ³ 870 Вязкость при 100°C, мм ² /с 150
Упаковка, хранение, применение	К-61 упакована в картонные коробки по 10-11 кг. Хранить К-61 под навесом, вдали от прямого солнечного света. Растворять согласно рекомендациям.

[Техническая консультация](#)

ДОЗИРОВКА

Класс вязкости	К-61 масс %	Вязкость, мм ² /с при 40°C
10W-30	0,8-1,0	26-30
10W-40	1,1-1,4	24-28
15W-40	0,9-1,0	33-46
15W-50	1,3-1,6	32-44

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



К-61

20W-40	0,5-0,7	47-74
20W-50	0,9-1,0	48-74

По вопросам приобретения К-61 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов