



Кальций хлористый ингибированный (противогололедный материал)

ТУ 2152-022-53081079-2008

Техническая консультация

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя

Внешний вид

Массовая доля водорастворимых фосфатов в пересчете на пятиокись фосфора (P_2O_5), %, не менее 1,4

Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый кальций, %, не менее 80,0

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 2,5

Массовая доля влаги, %, не более 5,0

Гранулометрический состав, %:

— фракция свыше 10 мм Не допускается

— фракция свыше 5 мм до 10 мм вкл., %, не более 20

Показатель активности водородных ионов, единицы pH, в пределах 5 — 9

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более:

— для дорог и улиц в населенных пунктах 740

— для внегородских дорог 1500

Коррозионная активность на металл (Ст3), $mg/cm^2 \cdot сут$, не более 0,8

Показатель агрессивности цементобетона, %, не более 0,5

Показатель

Гранулы от белого до светло-серого цвета (допускается светло-розовый). Без запаха.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Кальций хлористый ингибированный (противогололедный материал)

По вопросам приобретения Кальций хлористый ингибированный (противогололедный материал) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов