

**Показатели по ГОСТ 450-77**

Техническая консультация

Внешний вид	Раствор желтовато-серого или зеленоватого цвета прозрачный или с легкой мутью
Массовая доля кальция хлористого, %, не менее	32,0
Массовая доля железа, %, не более	не нормируется
Массовая доля магния в пересчете на хлористый магний, %, не более	не нормируется
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	0,15
Массовая доля прочих хлоридов, в том числе $MgCl_2$, в пересчете на $NaCl$, %, не более	3
Массовая доля сульфатов в пересчете на сульфат-ион, %, не более	не нормируется

Область применения:

В химической промышленности для получения кальция и его сплавов, при обработке сточных вод, а также в качестве осушителя для газов и жидкостей; в лесной и деревообрабатывающей промышленности при производстве пластификаторов для древесноволокнистых плит; в нефтедобывающей промышленности как тампонажный раствор, и как раствор, увеличивающий добычу нефти; при изготовлении строительных материалов для ускорения отверждения бетонов, повышения морозостойкости строительных растворов; в цветной металлургии против смерзания угля и руд; против обледенения при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог и летных полей; для очистки растворов от тяжелых металлов в производстве люминофоров, в качестве составной части шихты при производстве кинескопов; в фармацевтическом производстве.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Кальций хлористый технический

Фасовка:

Кальций хлористый жидкий, заливают в ж/д цистерны 60 т., стальные бочки по 300 кг.

Способ отгрузки:

Поставляется железнодорожными цистернами нетто 60 т., автомобильными цистернами с нижним сливом и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

По вопросам приобретения **кальция хлористого технического** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов