

[Техническая консультация](#)

Синонимы	хлорид калия, калийная соль, калий хлорид
Международное название	potassium chloride, potash
CAS №	7778 — 54 — 3
ГОСТ	4568 — 95
ТУ	РБ 600122610.010-2002
Марка / Сорт	первый
Производство	Россия, Беларусь
Упаковка	МКР 850 кг, мешки 50 кг
Химическая формула	KCl
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	нет

Хлорид калия получают из сильвинита методами галургии (метод основан на различной растворимости KCl и NaCl в воде при повышенных температурах) и флотации (метод заключается в разделении минералов измельченной руды на основе различной их способности удерживаться на границе раздела фаз в жидкой среде).

Калий хлористый используют в основном как минеральное удобрение в сельском хозяйстве. В нефтедобывающей промышленности — для гидроразрыва пласта, также из хлорида калия получают едкий калий, бертолетовую соль, углекислый калий и др. соединения, применяемые в различных отраслях промышленности: стекольной, парфюмерной, лакокрасочной, кожевенной, фармацевтической и др.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Калий хлористый

Физико-химические показатели:

Калий хлористый мелкий ГОСТ 4568-95:

Наименование показателя	Норма для ГОСТ 4568-95	
	Сорт первый	Сорт второй
Внешний вид	Мелкие кристаллы серовато-белого цвета или мелкие зерна различных оттенков красно-бурого цвета	
Массовая доля калия (в пересчете на K_2O), %, не менее	60	58
Массовая доля воды, %, не более	1,0	1,0
Рассыпчатость, %	100	100

[Техническая консультация](#)

Калий хлористый гранулированный ТУ РБ 600122610.010-2002:

Наименование показателя	Норма для ТУ РБ 600122610.010-2002
Внешний вид	Гранулы неправильной формы серовато-белого цвета
Массовая доля калия (в пересчете на K_2O), %, не менее	60

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Калий хлористый

Массовая доля воды, %, не более	0,5
Массовая доля фракции свыше 6 мм %, не более	0
Массовая доля фракции от 4 до 6 мм, %	5,0
Массовая доля фракции от 1 до 4 мм, % не менее	90
Массовая доля фракции менее 1мм %, не более	5,0
Динамическая прочность (м.д. неразрушенных гранул) %, не менее	85
Рассыпчатость, %	100

Техническая консультация

Требования безопасности:

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	3
Виды опасности	
Взрыво- и пожароопасность	Пожаро- и взрывобезопасен.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Калий хлористый

Опасность для человека	Пыль калия хлористого попадая на кожные раны ухудшает их заживление, на неповрежденную кожу калий хлористый вредного действия не оказывает.
Средства индивидуальной защиты	Респираторы типа Ф-82Ш, «Лепесток» и У-2К, защитные очки по ГОСТ 12.4.013

Гарантийный срок хранения продукта — 6 месяцев.

По вопросам приобретения **Калий хлористый** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов