



КМ представляет собой глицериновый полиэфир канифольно-малеинового аддукта и глицерина.

КМ применяется в качестве компонента при изготовлении масляных и нитроцеллюлозных лаков и эмалей, а также в качестве отвердевающих добавок к полиэфирным смолам.

По физико-химическим показателям КМ соответствует требованиям и нормам ТУ 2235-002-00279829-02

Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1.	Внешний вид	
2.	Цвет по йодометрической шкале	100
3.	Температура плавления по капилляру, °С, в пределах	110-125
4.	Кислотное число мг КОН/1г смолы в пределах	7-13
5.	Растворимость смолы в толуоле или ксилоле, или этилацетате в соотношении 1:1	полная
6.	Совместимость смолы с коллоктилином лаковым марки ВНВ, растворенным в растворителе 646 в соотношении 1:1	полная



Канифольно-малеиновая смола КМ

По вопросам приобретения **канифольно-малеиновой смолы** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов