Смола КФБ применяется в мебельном производстве при облицовки мебельных деталей методом каширования. Внешне это однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без посторонних включений.

Техническая консультация

№	Наименование показателя	Норма
1.	Внешний вид	Однородная суспензия от белого до светло-желтого цвета без посторонних включений
2.	Массовая доля сухого остатка, %	67±2
3.	Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	0,9
4.	Вязкость условная по ВЗ-246 сопло 6 мм при (20°С)	40-90
5.	Концентрация водородных ионов (pH)	7,0-8,0
6.	Время желатинизации при 100°С с 1% хлористого аммония	25-40
7.	Смешиваемость смолы с водой в соотношении 1:2	Полная
8.	Плотность при 20 С, г/см3	1.26-1.3

По вопросам приобретения Карбамидоформальдегидная смола — КФБ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: