



Техническая консультация

Марка продукции	Диапазон частиц, мкм	Основной диапазон, мкм	Соотв. FEPA	Упаковка
Карбид бора В4С №200	1250 — 3150	2000 — 2500	F10	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №160	1000 — 2500	1600 — 2000	F12	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №125	800 — 2000	1250 — 1600	F16	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №100	630 — 1600	1000 — 1250	F20	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №80	500 — 1250	800 — 1000	F22, F24	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №63	400 — 1000	630 — 800	F24, F30	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №50	315 — 800	500 — 630	F36	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №40	250 — 630	400 — 500	F40	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №32	200 — 500	315 — 400	F46	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №25	160 — 400	250 — 315	F60	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №20	125 — 315	200 — 250	F70	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №16	100 — 250	160 — 200	F80	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №12	80 — 200	125 — 160	F100	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №10	63 — 160	100 — 125	F120	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №8	50 — 125	80 — 100	F150	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №6	40 — 100	63 — 80	F180	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №5	28 — 80	50 — 63	F220	25, 50, 1000 кг
Карбид бора В4С №4	20 — 63	40 — 50	F230	25, 50, 1000 кг
Микропорошки	Диапазон частиц, мкм	Основной диапазон, мкм	Соотв. FEPA	Упаковка
Карбид бора В4С М63	40 — 100	50 — 63	F230	25, 50 кг
Карбид бора В4С М50	28 — 80	40 — 50	F240	25, 50 кг
Карбид бора В4С М40	20 — 63	28 — 40	F280, F320	25, 50 кг
Карбид бора В4С М28	14 — 50	20 — 28	F360, F400	25, 50 кг
Карбид бора В4С М20	10 — 40	14 — 20	F500	25, 50 кг
Карбид бора В4С М14	7 — 28	10 — 14	F500, F600	25, 50 кг



Карбид бора В4С ГОСТ 3647

Карбид бора В4С М10	5 — 20	7 — 10	F800	25, 50 кг
Карбид бора В4С М7	3 — 14	5 — 7	F1000	25, 50 кг
Карбид бора В4С М5	0 — 10	3 — 5	F1000, F1200	25, 50 кг

По вопросам приобретения Карбид бора В4С ГОСТ 3647 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов