



Карбид кремния зеленый 63С РЯД F, ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ FERA: 42-1 2006, 42-2 2006

Техническая консультация

Марка продукции	Диапазон частиц, мкм	Основной диапазон, мкм	Соотв. ГОСТ 3647	Упаковка
Карбид кремния зеленый 63С F4	3350 — 8000	4750 — 5600	—	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F5	2800 — 6700	4000 — 4750	—	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F6	2360 — 5600	3350 — 4000	—	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F7	2000 — 4750	2800 — 3350	—	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F8	1700 — 4000	2360 — 2800	—	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F10	1400 — 3350	2000 — 2360	200	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F12	1180 — 2800	1700 — 2000	160	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F14	1000 — 2360	1400 — 1700	125 — 160	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F16	850 — 2000	1180 — 1400	125	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F20	710 — 1700	1000 — 1180	100	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F22	600 — 1400	850 — 1000	80 — 100	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F24	500 — 1180	710 — 850	80	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F30	425 — 1000	600 — 710	63	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F36	355 — 850	500 — 600	50	50, 1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F40	300 — 710	425 — 500	40 — 50	50, 1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F46	250 — 600	355 — 425	40	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F54	212 — 500	300 -355	32	50, 1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F60	180 — 425	250 — 300	25	50, 1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F70	150 — 355	212 — 250	20	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F80	125 — 300	180 — 212	16	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F90	106 — 250	150 — 180	12 — 16	1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F100	75 — 212	125 — 150	12	25, 50, 1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F120	63 — 180	106 — 125	10	25, 50, 1000 кг

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Карбид кремния зеленый

Карбид кремния зеленый 63С F150	45 — 150	75 — 106	8	25, 50, 1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F180	0 — 125	63 — 90	6	25, 50, 1000 кг
Карбид кремния зеленый 63С F220	0 — 106	45 — 75	5	1000 кг
Марка продукции, микропорошки	Диапазон частиц, мкм	Основной диапазон, мкм	Соотв. ГОСТ 3647	Упаковка
Карбид кремния зеленый 63С F230		50 — 56	M63	25, 50 кг
Карбид кремния зеленый 63С F240		42.5 — 46.5	M50	25, 50 кг
Карбид кремния зеленый 63С F280		35.0 — 38.0	M40	25, 50 кг
Карбид кремния зеленый 63С F320		27.7 — 30.7	M40	25, 50 кг
Карбид кремния зеленый 63С F360		21.3 — 24.3	M28	25, 50 кг
Карбид кремния зеленый 63С F400		16.3 — 18.3	M20	25, 50 кг
Карбид кремния зеленый 63С F500		11.8 — 13.8	M14	25, 50 кг
Карбид кремния зеленый 63С F600		8.3 — 10.3	M10	25, 50 кг
Карбид кремния зеленый 63С F800		5.5 — 7.5	M7	25, 50 кг
Карбид кремния зеленый 63С F1000		3.7 — 5.3	M5	25, 50 кг
Карбид кремния зеленый 63С F1200		2.5 — 3.5	M3, M5	25, 50 кг
Карбид кремния зеленый 63С F1500		1.6 — 2.4	M2, M3	25, 50 кг
Карбид кремния зеленый 63С F2000		0.9 — 1.5	M1, M2	25, 50 кг
Карбид кремния зеленый 63С F2500		0.0 — 0.9	M1, M2	25, 50 кг

По вопросам приобретения Карбид кремния зеленый и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов