



- [Полиэфир П-22](#)

Техническая консультация

Марка	Внешний вид	Состав полиэфира	% ОН	Молекулярная масса	Динамическая вязкость, МПа*С	Применение
П-7	Вязкая однородная прозрачная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без механических включений	Диэтиленгликоль, глицерин, адипиновая кислота	8,5-10,0	500-600	при 20 °С 950-1400	Жесткие напыляемые пенополиуретаны
П-211	Вязкая прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета	Диэтиленгликоль, глицерин, фталевый ангидрид	12,1-15,1	226-280	При 25°С 6 500- 7 500	Жесткий пенопласт путем напыления для изготовления сэндвич-панелей и скорлуп для теплоизоляции
ПДА-800	Прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета	Диэтиленгликоль, адипиновая кислота	4,1-4,4	770-850	при 25°С 1100-1400	Термопластичные полиуретаны и эластомеры



П-2200	Вязкая однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета	Диэтиленгликоль, триметилпропен, адипиновая кислота	1,7-1,9	2100-2400	при 25° С 925-1075	Эластичный пенополиуретан
П-512	Вязкая однородная прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без механических включений	1,2-пропиленгликоль, глицерин, адипиновая кислота	4,9-5,7	900-1040	при 25° С 14 500-20 000	Полиуретановые компаунды и клеи
П-514	Однородная вязкая жидкость от бесцветного до темно-желтого цвета	1,4-бутандиол, этиленгликоль, адипиновая кислота	1,50-1,75	1900-2200	при 75° С 600-700	ТПУ, эластомеры, синтетическая кожа
П-515	При t 20±2°С кристаллическое вещество, при t 55-60°С однородная вязкая жидкость от желтого до светло-коричневого цвета	1,4-бутандиол, адипиновая кислота	1,6-1,9	1800-2100	при 75° С 600-750	ТПУ, эластомеры, клеи
П-532	При 70°С однородная, прозрачная вязкая жидкость При 20°С твердое кристаллическое вещество	Этиленгликоль, адипиновая кислота	1,6-1,75	1950-2100	при 75° С 480-540	ТПУ, эластомеры



П-9120	Вязкая однородная жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета	Полиэтилентерефталат, диэтиленгликоль, фталевый ангидрид	6,0-8,5	400-650	при 25° С 7 500-9 500	Напыляемые жесткие изоцианурат-уретановые пенопласты
П-9121	Вязкая однородная жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета	Полиэтилентерефталат, диэтиленгликоль, фталевый ангидрид, глицерин	13,6-16,6	200-250	при 25° С 4 500-6 000	Заливочные пенополиуретановые системы для сэндвич-панелей, теплоизоляции труб и т.п.

По вопросам приобретения **Каталог сложных полиэфиров** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: