



Хлоропреновый каучук (наирит) – эластичная светло-желтая масса. Основные свойства: хорошая стойкость к открытому огню; отличная адгезия(способность склеиваться) к тканям и металлам; очень хорошая стойкость к атмосферному воздействию, озоностойкость и стойкость к естественному окислению; хорошая стойкость к истиранию и низкой температуре.

Хлоропреновый каучук кристаллизуется при растяжении, благодаря чему ненаполненные резины на его основе имеют высокую прочность. При наполнении **наирита** этот показатель резин в некоторых случаях снижается, однако др. ценные свойства, например сопротивление раздиру, бензостойкость, как правило, улучшаются. Ограниченная стойкость при низкой температуре.

Области применения:

Производство резино-технических изделий: конвейерных лент, приводных ремней, рукавов, шлангов, водолазных костюмов, электроизоляционных материалов, технических пластин. Из **наирита** изготавливают также оболочки проводов и кабелей, защитные покрытия. Важное промышленное значение имеют клеи из наирита и хлоропреновые латексы.

[Техническая консультация](#)

Технические требования:

Наименование показателя	Норма для марок			
	ДМ	ДП	ДВ	Вальцованный
1. Внешний вид	гранулы от серебристо-белого до серого цвета			лепешки от серого до коричневого цвета



2. Вязкость по Муни ML 1+4 (100 °C)	40 — 50	51 — 60 61 — 70	71 — 90 91 — 110 111 — 130	40 — 80
3. Начало подвулканизации, мин., не менее	15	15	13	13
4. Потеря массы при сушке, %, не более	1,0	1,0	1,0	1,0
5. Массовая доля золы, %, не более	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Физ. — мех. показатели вулканизированной стандартной резиновой смеси: а) условная прочность при растяжении МПа, не менее б) относительное удлинение при разрыве, %, не менее	18 800	20 800	22 800	не нормируется не нормируется

Хранение: Наирит должен храниться при температуре не выше 22 °C. Гарантийный срок хранения -1 год со дня изготовления.

Есть в наличии:

Каучук Наирит ДМ
Каучук Наирит ДПВ
Каучук Наирит ДСР
Каучук Наирит ДКТ



Каучук Наирит ДП

По вопросам приобретения **Каучука наирит дп** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов