



ТУ 38.103466-80

Каучук низкомолекулярный ПЭФ-3А, (полиэфиуретан с концевыми эпоксидными группами).

Внешний вид:

Вязкая однородная жидкость **желтого цвета** без посторонних включений.

Применение:

Каучук ПЭФ-3А **используется** для изготовления заливочных и пропиточных композиций как эластичная эпоксидная смола., а также как компонент в составе изоляционного материала для трубопроводов и запорной арматуры на газоскважинах (изоляционный материал устойчив к воздействию агрессивных газов).

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики:**

Наименование показателей	Норма
Плотность, г/см ³	1.15
Вязкость при 50 °С, Па.с, не более: Примечание: Допускается увеличение вязкости, помутнение и потеря текучести вследствие кристаллизации, снимаемой разогреванием при температуре 80 – 100 °С в течение не более 5 ч	18
Массовая доля эпоксидных групп, %, в пределах:	6.0 – 7.5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²), не менее:	15 (150)
Относительное удлинение, %, не менее:	100
Относительная остаточная деформация, %, не более:	15

Безопасность:

Каучук **самопроизвольно не воспламеняется**, горит только при внесении в источник огня.

Каучук **по степени воздействия** относится к 3 классу опасности.

Помещения, в которых проводится работа с каучуком, должны быть оборудованы средствами пожаротушения и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

Работу с каучуком следует проводить в вытяжном шкафу со скоростью движения воздуха не менее 0.7 м/с, в обычной спецодежде, принятой для химических производств, с применением индивидуальных средств защиты.

При попадании каучука на незащищенную поверхность кожи рекомендуется смыть его спиртом и теплой водой с мылом.

Условия хранения:

Каучук хранят в герметично закрытой таре в условиях, исключающих попадание влаги, паров агрессивных продуктов и действие прямых солнечных лучей, при температуре не **выше 25 оС**.

Гарантийный срок хранения:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Каучук ПЭФ-3А

- с вязкостью **не более 12 Па.с** - в течение двенадцати месяцев со дня изготовления.
- с вязкостью **в пределах (12 - 18) Па.с** - в течение шести месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения **Каучук ПЭФ-3А** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов