



Каучук синтетический бутадиен-метилстирольный СКМС-10РКП

Изготавливается по ТУ 38.40365-97.

### **ПРЕДНАЗНАЧЕН:**

для изготовления изделий специального машиностроения.

### **ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:**

каучук СКМС-10РКП является продуктом совместной полимеризации бутадиена с альфа-метилстиролом в эмульсии при температуре 50оС.

- Внешний вид Крошка или брикеты от светло-желтого до коричневого цвета. На поверхности каучука допускается наличие белесых точечных включений, обусловленных выпотеванием нафтама-2, что не оказывает влияния на изменение показателей качества.
- Жесткость по Дефо, Н (гс) 4,9-7,8 (500-800)
- Условная прочность при растяжении, МПА (кгс/см<sup>2</sup>), не менее 16,7 (170)
- Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 500
- Эластичность по отскоку, %, не менее 33
- Коэффициент морозостойкости при минус 45оС, не менее 0,30
- Массовая доля золы, %, не более 0,5
- Потери массы при сушке, % 0,5
- Массовая доля антиоксиданта, %: агидола-2 или ВТС-150 или нафтама-2 1,0-1,5 1,0-1,5 2,3-3,0
- Массовая доля органических кислот, % 4,0-6,5
- Массовая доля мыл органических кислот, %, не более 0,25

### **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

относится к малотоксичным и малоопасным продуктам. При повышенной температуре каучук обладает слабым запахом остаточного мономера альфа-метилстирола.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Каучук синтетический бутадиен-метилстирольный СКМС-10РКП

### **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:**

1 год со дня изготовления.

### **УПАКОВКА:**

полиэтиленовый мешок, затем четырехслойный бумажный мешок (для небрикетированной массы) или полиэтиленовая пленка, затем четырехслойный бумажный мешок (для брикетов).

По вопросам приобретения Каучук синтетический бутадиен-метилстирольный СКМС-10РКП и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов