



ТУ 38.103694-89

Техническая консультация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКТ

свойства каучука:	
молекулярная масса, тыс., в пределах	группа 1 — 420-570 группа 2 — 571-670
потеря массы при температуре 150 С, % масс,	не более — 2,5
реакция водной вытяжки	нейтральная
свойства резины:	
условная прочность при растяжении, МПа, (кг/см ²),	не менее — 4,9(50)
относительное удлинение, %, н/м	275
твёрдость по Шору А, усл. ед.	40-60
изменение физико-механических показателей после термического старения в течение 72 часов при 200С:	
изменение условной прочности при растяжении, %,	не ниже — минус 40
изменение относительного удлинения, %,	не ниже — минус 40
срок хранения	1 год

По вопросам приобретения **Каучук скт** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов