



Предназначен для изготовления строительных герметиков и мастик, используемых для уплотнения и герметизации стыков наружных стеновых панелей, температурных швов между бетоном и сборными железобетонными элементами, оконных и дверных коробок.

Техническая консультация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля SH-групп, %	1,7-2,7
Динамическая вязкость при 25°C, Па.с, в пределах	1,0-4,0
Жизнеспособность, ч	4-36
Условная прочность при разрыве, МПа	0.3-1,0
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350

Поставляется в металлических бочках, железнодорожных и автомобильных цистернах.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.

По вопросам приобретения Каучук жидкий ТПМ-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов