

**Каучук уретановый SKU-ПФЛ-65**[Техническая консультация](#)

Технические условия	38.103519-83
Описание продукта	Каучук уретановый SKU-ПФЛ-65 предназначен для изготовления изделий и различных деталей машиностроения, работающих в интервале температур от -60 до +500С, в листоштамповочном производстве для изготовления деталей и плит, а также в качестве антикоррозионного покрытия, устойчивого в условиях абразивного и гидроабразивного износа. Изделия из формополимеров уретановых характеризуются повышенной изностойкостью, высокой прочностью, маслбензостойкость, устойчивостью к среде кислорода, озона.
Метод переработки	Форполимеры перерабатываются в изделия методом литья.
Гарантийный срок хранения	6 месяцев
Фасовка	Форполимеры уретановые упаковывают во фляги, барабаны, стальные бочки или герметично закрывающиеся емкости.

[Техническая консультация](#)



Технические характеристики:

	СКУ-ПФЛ-100	СКУ-ПФЛ-74	СКУ-ПФЛ-65
1. Массовая доля NCO-групп, %	5,3-6,4	3,9-4,3	4,9-5,6
Вязкость, Па.с			
- при 25°С	7,5-13,0	—	—
— при 30°С	—	12-22	12-26
2. Условное напряжение, Мпа, не менее	18	—	—
— при 300% удлинении	—	7,5	11
— при 100% удлинении			
3. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	38	45	40
4. Относительное удлинение, %, не менее	380	400	350
5. Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более	10	6	14
6. Твердость по Шору А., усл.ед.	—	90±3	95±3

Техническая консультация

Каучук уретановый СКУ-8А

Технические условия	38.103209-77
---------------------	--------------



Каучуки уретановые

Назначение	СКУ-8А (ТУ 38.103209-77) предназначен для изготовления деталей низа обуви
Свойства	Обладают износостойкостью, маслобензостойкостью, виброустойчивостью, хорошими амортизационными свойствами
Метод переработки	Перерабатываются в изделия вальцеванием — отверждением
Фасовка	Выпускается в виде развальцованных листов или монолитных пластин с последующей упаковкой в мешки.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

СКУ-ПФ	СКУ-8А	СКУ-8М	СКУ-8ТБ
1. Вязкость по Муни МБ 10-4 (100°С), в пределах	25-150	25-55	—
2. Условная вязкость 12% раствора в циклогексане по ВЗ-4, с, в пределах	—	—	20-40
3. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	24-29	29,4	—
4. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	400-450	275	—
5. Растворимость в метилэтилкетоне, % не менее	—	—	98
6. Гарантийный срок хранения, мес	6	6	9

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Каучуки уретановые

По вопросам приобретения **каучуков уретановых** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов