



Клей резиновый

Применение: для загибки, сборки заготовки из натуральной, искусственной и синтетической кожи при пошиве обуви, галантереи, одежды; затяжки обуви строчечно-клеевого и рантоклеевого метода; окантовки стелек, вклеивания вкладных стелек и др.

Основы: Полимер и адгезионные добавки.

Прочность склеивания через 24 часа, н/мм 1,5-1,9 (при норме 1,0)

Цвет: светло-серый или светло-бежевый

Свойства:

В качестве монтажного клея, имеют хорошую адгезию к натуральной, искусственной, синтетической коже, текстилю, картону и другим материалам, применяемым при производстве галантереи, одежды, обуви. Клеи «Керафлекс»1020,1021 характеризуется повышенной липкостью. Клеи «Керафлекс»1010 и «Керафлекс» 1020,1021 отличаются концентрацией и модифицирующими добавками.

Указания к Клей наносит на детали с помощью кисти или клеенамазочной применению: машины. После намазки клеевую пленку высушивают при температуре окружающей среды в вытяжном шкафу в течении 15-45 минут. Детали с высушенной клеевой пленкой склеивают вручную или под давлением в зависимости от применяемого оборудования.

Очистка:

При помощи растворителя нефрас.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



КЕРАФЛЕКС 1020

Хранение:

В герметично закрытой таре при температуре +15+25 °С в течение 6 месяцев.

Меры предосторожности: легковоспламеняющаяся жидкость. Работы проводить вдали от открытых источников огня в хорошо проветриваемом помещении.

Применение клея требует наличия вентиляции. Клей зарегистрирован в Минздраве РБ

По вопросам приобретения КЕРАФЛЕКС 1020 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов