



Клей полихлоропреновый (водостойкий)

Применение: Клеи применяют как для основного, так и для вспомогательного крепления в обуви; для склеивания кожи, резины, тканей, картона., кожкартона, текстильных, термопластичных и других различных материалов в других отраслях промышленности и в быту. Возможно склеивание без термоактивации (холодным способом).

Клей «Луч ПХК» 2013М имеет повышенную морозостойкость, содержит толуол.

Основа: Полимер и адгезионные добавки.

Прочность склеивания через 24 часа, н/мм: 5,5-6,7 (при норме 2,7)

Цвет: от св.желтого до бежевого

Свойства:

Клеи имеют хорошую адгезию к выше перечисленным материалам.

Указания к Клей ровным тонким слоем наносят на обе склеиваемые поверхности. Сушка после первого нанесения 10-15 минут, после второго 40-60 минут. В случае полного высыхания клеевой пленки, склеивание возможно после тепловой активации. Возможна интенсификация режимов сушки клеевых пленок до 10 — 15 минут при Т 35-40 °С и эффективной вентиляции. Применение клея для вспомогательного крепления предусматривает метод неполного высыхания клеевых пленок (продолжительность сушки не менее 15 минут) и последующего холодного склеивания без термоактивации.



КЕРАФЛЕКС 2013, 2013М

Окончательная прочность достигается через 24 часа.

Очистка:

При помощи растворителя «этилацетат» или смеси растворителей «этилацетат + нефрас 2 80/120».

Хранение: В герметично закрытой таре при температуре +15+25 °С в течение 6 месяцев

Меры предосторожности:

Легковоспламеняющаяся жидкость! Работы проводить вдали от открытых источников огня в хорошо проветриваемом помещении. Применение клея требует наличия вентиляции.

По вопросам приобретения КЕРАФЛЕКС 2013, 2013М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов