



Клей-расплав в гранулах, используется для приклеивания кожи и искусственных материалов на операциях, где требуется хорошая прочность склеивания и эластичность. Используется преимущественно в производстве обуви и изделий из кожи для термозагибки, проклейки, затяжки боков.

Химическая природа: на основе сополиамида

Физические свойства:

Точка плавления R&B	105 — 115°C
Вязкость при 220 °C	3300 – 4300 mPa.s
Удельный вес	0,98 г/см ³
Цвет	прозрачный янтарный

Механические свойства:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Максимальная нагрузка	10 N/mm ²
Максимальное удлинение	30 % Модуль упругости 314 N/mm ²

Другие характерные свойства:

Время схватывания	быстрое	Рабочая температура	145 - 155 °C
-------------------	---------	---------------------	--------------

Упаковка:

Продукт упакован в мешки по 20 кг Нетто.

При хранении продукт должен быть защищен от воздействия влажности и света. Перед использованием изучить паспорт безопасности продукта. Из-за существования различных материалов на рынке и невозможности проверить, правильно ли используется продукт, пользователю следует самостоятельно провести соответствующие испытания и определить, подходит ли продукт для конкретных целей.

По вопросам приобретения **Керамельт 13** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Керамельт 13

просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов