



Ceramelt 61F

Клей-расплав в прутке диаметром 4 мм, обладающий коротким временем схватывания, для использования в автоматических машинах для затяжки обуви. Обладает адгезией к коже, искусственным и др. материалам.

Химическая природа: на основе сополиэфира

Физические свойства:

Точка плавления 175°C — 185°C

Вязкость(232 °C - 2,16 Kg) (ASTM D 1238) 24 - 27 Pa.s

Удельный вес 1,275 г/см³

Цвет белый

Механические свойства:

Максимальная нагрузка (ASTM D638) 20 — 25 МПа

Максимальное удлинение (ASTM D638) 200 — 400 %

Модуль упругости (ASTM D790) 250 — 350 МПа

Другие характерные свойства:

Время схватывания быстрое

Рабочая температура 230 - 240 °C

Упаковка:

Продукт в картонной упаковке 25 кг Нетто, по 12 бобин в каждой.

При хранении продукт должен быть защищен от воздействия влажности и света. Перед использованием изучить паспорт безопасности продукта. Из-за существования различных материалов на рынке и невозможности проверить, правильно ли используется продукт, пользователю следует самостоятельно провести соответствующие испытания и определить, подходит ли продукт для конкретных

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ceramelt 61F

целей.

По вопросам приобретения Ceramelt 61F и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов