



Ateliermasse Weiß 4010 — керамическая масса с шамотным наполнителем, предназначенная для различных методов пластического формования, изготовления интерьерной и садово-парковой керамики. Поставляется в пластичном виде.

Содержание шамота: 40%, размер шамотной фракции: 0 – 1,0 мм

Техническая консультация

Технические данные	
Цвет после обжига	кремовый
Рекомендуемая температура обжига	1000 — 1280°C

Техническая консультация

Необожжённая масса								
Влажность	16,5%				пластичная форма			
Химический состав	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
	74,6%	1,40%	20,0%	0,80%	0,20%	0,40%	2,40%	0,20%
Потери при прокаливании	3,0%							
Усадка при сушке	5,5%				свойства пластичной массы			

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Керамическая масса Ateliermasse Webi 4010

Обожжённая масса		
Контрольная температура обжига [°C]	1200	
Коэффициент теплового расширения [$\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$]		
	20 — 400 °C	6,8
	20 — 500 °C	7,3
	20 — 600 °C	8,3
Усадка при обжиге [%]	3,0	
Водопоглощение [%]	5,5	

По вопросам приобретения **керамической массы Ateliermasse Weib 4010** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов