



Ateliermasse Weiß 2505 — керамическая масса с шамотным наполнителем, предназначенная для различных методов пластического формования, изготовления интерьерной и садово-парковой керамики. Поставляется в пластичном виде.

Содержание шамота: 25%, размер шамотной фракции: 0 — 0,5 мм.

Техническая консультация

Технические данные	
Цвет после обжига	Кремовый
Рекомендуемая температура обжига	1000-1280°C

Техническая консультация

Необожжённая масса								
Влажность								
Химический состав	Na ₂ O	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O
	0,20%	75,0%	1,40%	19,5%	0,80%	0,20%	0,30%	2,30%
Потери при прокаливании	4,0%							
Усадка при сушке	6,8%				Свойства пластичной массы			

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Керамическая масса Ateliermasse Weib 2505

Обожжённая масса	
Контрольная температура обжига [°C]	1200
Коэффициент теплового расширения [x10⁻⁶/°C]	
20 — 400 °C	6,8
20 — 500 °C	7,3
20 — 600 °C	8,7
Усадка при обжиге [%]	5,2
Водопоглощение [%]	3,5

По вопросам приобретения **керамической массы Ateliermasse Weib 2505** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов