



WB 04048 — беложгущаяся керамическая масса, предназначенная для различных методов пластического формования и для шликерного литья.

Поставляется в виде сухого порошка.

[Техническая консультация](#)

Технические данные	
Цвет после обжига	бело — светло-кремовый
Рекомендуемая температура обжига	1000 — 1280°C

[Техническая консультация](#)

Необожжённая масса								
Химический состав	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
	72,4%	0,60%	22,5%	0,50%	0,30%	0,20%	2,40%	1,10%
Потери при прокаливании	6,5%							

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Керамическая масса WB 04048

Обожжённая масса		
Контрольная температура обжига [°C]	1200	
Коэффициент теплового расширения [x10-6/°C]	20 — 400 °C	6,4
	20 — 500 °C	6,8
	20 — 600 °C	7,9
Усадка при обжиге [%]	8,0	
Водопоглощение [%]	3,0	

По вопросам приобретения **керамической массы WB 04048** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов