

WB 04286 - T — светлая легко спекающаяся керамическая масса, предназначенная для шликерного литья. Обладает хорошими реологическими свойствами.

Поставляется в виде сухого порошка.

Техническая консультация

Технические данные	
Цвет после обжига	белый - светло-кремовый
Рекомендуемая температура обжига	1000 - 1280 °C

Техническая консультация

Необожжённая масса								
Влажность	0,8%	0,8%			порошок			
Химический состав	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	K20	Na2O
	74,0%	0,50%	21,2%	0,50%	0,50%	0,20%	2,25%	1,00%
Потери при прокаливании	6,4%							
Усадка при сушке	2,5%	2,5%			литьё			

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Обожжёная масса					
Контрольная температура обжига [ºC]	1200	1240			
Коэффициент теплового расширения [x10-6/°C]	20 — 400 ºC	6,2			
	20 — 500 ºC	6,7			
	20 — 600 ºC	8,2			
Усадка при обжиге [%]	6,5	8,2			
Водопоглощение [%]	5,3	2,0			

По вопросам приобретения **керамической массы WB 04286-Т** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: