



WB 04290-T — беложгущаяся керамическая масса, предназначенная для шликерного литья и различных методов пластического формования.

Поставляется в виде сухого порошка.

#### Техническая консультация

| Технические данные               |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Цвет после обжига                | Белый - светло-серый |
| Рекомендуемая температура обжига | 1000-1160°C          |

#### Техническая консультация

| Необожжённая масса      |                  |                  |                                |                                |         |       |                  |                   |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|-------|------------------|-------------------|
| Влажность               | 0,8%             |                  |                                |                                | порошок |       |                  |                   |
| Химический состав       | SiO <sub>2</sub> | TiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | CaO     | MgO   | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O |
|                         | 66,4%            | 0,60%            | 24,8%                          | 0,60%                          | 0,50%   | 1,70% | 3,50%            | 2,00%             |
| Потери при прокаливании | 7,5%             |                  |                                |                                |         |       |                  |                   |
| Усадка при сушке        | 3,5%             |                  |                                |                                | литье   |       |                  |                   |

#### Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Керамическая масса WB 04290-T

| Обожжённая масса                            |             |     |
|---------------------------------------------|-------------|-----|
| Контрольная температура обжига [°C]         | 1150        |     |
| Коэффициент теплового расширения [x10-6/°C] | 20 — 400 °C | 6,4 |
|                                             | 20 — 500 °C | 6,8 |
|                                             | 20 — 600 °C | 7,4 |
| Усадка при обжиге [%]                       | 9,0         |     |
| Водопоглощение [%]                          | 1,0         |     |

По вопросам приобретения **керамической массы WB 04290-T** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов