



Loctite SI 5145 (40 ml)

Loctite 5145 (Локтайт 5145) Henkel – не вызывающий коррозию силиконовый однокомпонентный герметик для герметизации и защиты электрических компонентов (40 мл).

Описание

Loctite SI 5145 — однокомпонентный силиконовый клей, отверждающийся при комнатной температуре от влаги в атмосферном воздухе. Алкокси-силикон не вызывает коррозию, надёжно и долговременно защищает электрические компоненты от влаги, вибрации и тяжёлых условий эксплуатации. **Loctite SI 5145** специально разработан для защиты электрических компонентов.

Технические характеристики:

Технология: силикон

Тип вещества: алкокси-силикон

внешний вид: полупрозрачная жидкость

компоненты: однокомпонентный

диапазон температур: от -50 до +200°C

тип полимеризации: от влаги в атмосфере

Поверхностная полимеризация: 5 часов

Сертификат: Mil-A-46146B

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Loctite SI 5145 (40 ml)

Применение

Loctite 5145 — однокомпонентная силиконовая клей/герметик, специально разработан для склеивания, герметизации и покрытия электронных устройств, особенно в военной, автомобильной и общей промышленности. Материал не стекает и идеально подходит для усиления и снятия напряжений с чувствительных компонентов. **Loctite 5145** обладает отличной стойкостью к окружающей среде, влажности, озону и сохраняет свои свойства в суровых условиях. Продукт долговременно сохраняет свою эластичность, имеет прекрасную адгезию к различным материалам, не меняет своих свойств в диапазоне температур от -50 до + 200°C.

Инструкция по применению

Предварительная подготовка поверхности: склеиваемые поверхности должны быть очищены, обезжирены и высушены. Очистите склеиваемые материалы от пыли и грязи, удалите следы масел, смазок и СОЖ с помощью очистителя **Loctite®-7063SM**, высушите поверхности обдув сжатым воздухом или используя фен.

Нанесение: Пользуясь ключом, выдавить герметик **Loctite® 5145SM** из тубы и нанести на поверхность, материал используется при температуре от 5 до 35°C. Материал наносится непрерывным валиком, при необходимости распределения материала по поверхности, используйте пластиковый шпатель.

Соедините герметизируемые поверхности между собой и зафиксируйте исключив случайное взаимное перемещение деталей. Время образования поверхностной пленки составляет 5 часов, при идеальных условиях для склеивания. Скорость отверждения может быть увеличена если нагреть поверхности до температуры 50-70°C в течении 30-ти минут. Полные эксплуатационные свойства продукта достигаются после полной полимеризации продукта, по истечении 72 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Loctite SI 5145 (40 ml)

Очистка: для очистки неотверждённого герметика производить неполярный очиститель, очистку рук рекомендуется производить очистителем **Loctite SF 7855**.

По вопросам приобретения Loctite SI 5145 (40 ml) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов