ТУ 2252-052-22736960-2000

Предназначены для склеивания различного рода резин, тканей, волокон, кожи, высокопластифицированных ПВХ пленок друг с другом и с твердыми материалами (дерево, пластмассы, загрунтованный или окрашенный металл), приклеивание обивочных тканей, декоративных накладок, шлифовальных и транспортёрных лент.
Основное удобство при применении клея заключается в контактном склеивании, то есть клей быстро набирает технологическую прочность. Клей достаточно масло-, бензо- и водостоек.

Процесс приготовления и применения клея прост и доступен каждому. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности. После “открытой” выдержки клеевого слоя с целью удаления растворителя (этилацетат, метиленхлорид) склеиваемые поверхности соединяют и фиксируют. Отверждение идет при любых температурах.
При ответственном склеивании (транспортёрных или шлифовальных лент) на одну из поверхностей наносят 2-ой слой клея и после 15 минутной открытой выдержки склеиваемые поверхности фиксируют прижимными устройствами.
В отдельных случаях (по нашей рекомендации) в качестве клея может использоваться только компонент А.

Физико-механические показатели:

Показатели АДВ-5 / АДВ-5М
Внешний вид: Вязкая желтоватая однородная жидкость / Вязкая бесцветная однородная жидкость
Соотношение компонентов А:Б: 10:1 / 10:1
Жизнеспособность клея в закрытой таре, ч: 4-5 / 5-6
Содержание сухого вещества в клее, %: 75-85 / 73-83
Прочность при расслаивании склеек кирза/кирза, Н/см,через 48 ч, не менее: 20 / 20
Прочность клеевой пленки при растяжении, МПа: 34-36 / 32-34
Относительное удлинение клеевой пленки при разрыве, %: 630-650 / 600-620
Требования безопасности: Санитарно-токсикологической оценкой по ГОСТ 12.1.007-76 клеи отнесены к IV классу опасности. В отвержденном виде безвреден. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 33.ВЛ.05.240.П 0001512.04.04

По вопросам приобретения Клеи для эластичных материалов АДВ – 5 и АДВ- 5М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям

поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: